

## ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИР ЛАПРОЛ 3603-2-12

Продукт алкогольной полимеризации окиси пропилена и окиси этилена с глицерином. Используется для получения эластичных блочных пенополиуретанов.

Технические условия: ТУ 2226-015-10488057-94

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Гидроксильное число, мг KOH / г	45-50	ГОСТ 25261
Кислотное число, мг KOH / г, не более	0,1	ГОСТ 25210
pH	5,5 - 7,5	ГОСТ 25241
Массовая доля воды, %, не более	0,1	ГОСТ 14870 и п. 4.2 ТУ
Вязкость динамическая при 25°C, мПа·с	500-650	п. 4.3 ТУ

**Форма выпуска:** Вязкая жидкость от бесцветной до темно-желтой окраски.

**Упаковка:** Алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны и фляги.

**Транспортировка:** Всеми видами транспорта.

**Хранение:** Хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях при температуре не выше 40°C. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату редакции. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предполагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.